PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-270318

(43) Date of publication of application: 05.11.1990

(51)Int.CI.

H01L 21/027 G03F 7/30 G11B 7/26

(21)Application number : 01-091421

(71)Applicant: SEIKO EPSON CORP

(22)Date of filing:


11.04.1989

(72)Inventor: KOBAYASHI MASAFUMI

(54) DEVELOPING DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a developing device, with which the developing surface of wafer and glass negative plate can be uniformly developed, at low price by a method wherein a plurality of exhaust openings of a developing solution are provided, and each exhaust opening has a concentration regulating mechanism independently. CONSTITUTION: A developing device, used in a semiconductor manufacturing process and the mastering of an optical memory, is provided with a plurality of exhausting openings of a developing solution, and each of the exhausting openings 4a to 4e has a concentration regulating mechanism of developing solution independently. For example, a glass negative plate 1 is fixed on a turn table 2, and it is rotated accompanying the rotation of the turn table 2. Developing solution 11a to 11e are dripped on the glass negative plate 1 from the developing solution exhaust openings 4a to 4e, and a resist layer 3 is developed. An undiluted developing solution is distributed to concentration regulators 9a to



9e from a chamber 5 through undiluted developing solution distribution pipes 7a to 7e. Concentration is set independently by the concentration regulator 9a to 9c, and a diluted solution is fed to the concentration regulators 9a to 9e from a dilute solution tank 6 through dilute solution pipes 8a to 8e. Concentration is set independently on the concentration regulators 9a to 9e respectively.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] [Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application]

[Patent number]

平2-270318 ⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)11月5日

H 01 L 21/027 G 03 F

502

7124-2H 8120-5D 7376-5F

H 01 L 21/30

3 6 1

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

現像装置 **公発明の名称**

> ②特 頭 平1-91421

平1(1989)4月11日 22出

個発 明 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式

会社内

セイコーエプソン株式 包出 麵

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

外1名 個代 理 人 弁理士 鈴木 喜三郎

1. 発明の名称

現像装置

2.特許請求の範囲

半導体製造プロセスや光メモリーのマスタリン グに用いられる現像装置において、現像液吐出口 が複数であって、該各吐出口が、独立した現像液 の設度調節機構を有することを特徴とする現像装

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は半導体製造プロセスや光メモリーのマ スタリングに用いられる現像装置に関する。

[従来の技術]

従来から、半導体の製造プロセスや光メモリー のマスタリングにおいては、ウェハやガラス原盤

上に並布したレジストをレーザー光等の光で感光 させたのち、第8図に示すようにターンテープル 上にウェハまたはガラス原盤を載せ、ターンテー .プルを回転させながら、一定濃度の現役液をガラ ス原盤上に吐出する現像装置が用いられてきた。

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、従来の現象装置は光メモリーの マスタリングにおけるレーザーカッティング工程 で、レーザーパワーに面内変動が生じた場合、そ の面内パワー変動がそのまま現像上がりの特性に 面内変動として反映され、結果として面内の均一 性を保つことができないという問題点を有してい . た。また、現像条件が面内で均一であるという前 挺のもとでは、光メモリーのマスタリングにおけ るレーザーカッティングで多用される角速度一定 (回転数一定)のレーザーカッティングにおいて は、ガラス原盤の内周側より外周側のほうが線速 度が大きいため、カッティング条件を面内で一定 に保つには、レーザーパワーが線速度に比例した 値になるようにレーザーパヮーを制御しなければ ・ ならないという問題点を有していた。

そこで本発明はこのような課題を解決しようとするもので、その目的とするところは、例えばウェハやガラス原盤の現像面が均一に現像できる現像装置を安価に提供するところにある。

[課題を解決するための手段]

本発明の現像装置は半導体製造プロセスや光メモリーのマスタリングに用いられる現像装置において、現像液出出口が複数であって、該各吐出口が、独立した現像液の濃度調節機構を有することを特徴とする。

[作用]

本発明の現像装置によれば、複数の現像液吐出口の現像液の過度を制御することによって現像能力の面内分布を制御することができるから、レーザーカッティング時のレーザーパワーの面内変動を打ち消すように現像を行い、面内で均一な性状

第2図に、レーザーカッティング時にレーザーパワーがカッティング対象物の面内で変動した例を示す。この場合、半径位置が変化するにつれてレーザーパワーが変動している。 内周 A からカッティングを開始し、外間に行くに従ってレーザー

の現像上がり品を得ることができる。

[寒施例]

以下に、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。

第1 図において、ガラス原盤1はターフル2 ののにおり、ターフル2 のののでした。ののでは、カラスののでは、カラスののでは、カラスののでは、カラスののでは、カラスののでは、カラスののでは、カラスののでは、カラスののでは、カラスのでは、カラスのでは、カラスのでは、カラスのでは、カラスのでは、カラスのでは、カラスのでは、カラスのでは、カラスのでは、カラスのでは、カラスのでは、カーのでは、カラスのでは、カラスのでは、カラスのでは、カラスのでは、カラスのでは、カラスのでは、カラスのでは、カラスのである。カラスのでは、カラスのである。カラスのでは、カラスのである。カラスのでは、カラスのでは、カラスのでは、カラスのでは、カラスのである。カラスのでは、カラスのである。カラスのでは、カラスので

パヮーが小さくなり、Bを過ぎて、0で極小を示 し、οを過ぎると増大し始め、外間に行くにした がって大きくなる。点A~Bがそれぞれ第1図の . レジスト層 3 における点a~eに対応するとすむ は、第1図のレジスト層3の中では、点cが受け たレーザーパワーが最も小さいことになる。従来 の現像装置で、第2個のようにカッティングされ たレジスト付きガラス原盤を現像した場合、全面。 が同一現像条件で現像されるため、現像後の面性 状は、不均一になってしまう。第2図点○付近の 旗やピットは点 A や点 B 付近の溝やピットに較べ て、細くなってしまう現象が起こるのである。特 **にカッティング時のレーザーパワーを通常より小** さくして、レジスト層の厚さよりも強い调やビッ トを形成する場合、レーザーパワーのわずかな変 動が満やピットの形状に大きな影響を及ぼすため 、所望の間やピットの形状を形成するためには、 レーザーカッティ ング時のレー ザーパワーの 管理 が大きな課題となっていた。こういったレーザー パヮーの変動が生じた場合、銅3図のように現像

また、カッティング時の回転数制御方法には、 線速度一定に保つ方法と角速度一定(回転数一定)に保つ方法がある。線速度一定でカッティング する方法は、セクターマーク等の信号をカッティ ングするには同期をとる技術が複雑になる反面、 カッティングレーザーパワーが一定でよいという 面を有する。音楽用のコンパクトディスクはこの

な濃度分布にすると良い。

[発明の効果]

4. 図面の簡単な説明

第 1 図は、本発明の現像装置の構成図。 第 2 図は、カッティング中のカッティングレー

.方式でカッティングする方法は、セクターマーク 等の信号をカッティングする場合の同期は容易に とることができるが、内周側より外周側の方が線 . 速度が大きいため、第5図に示すようにカッティ ングレーザーパヮーを緑速度に比例した値に制御 する必要がある。このようにカッティングレーザ ーパワーを断増させる制御をするには、複雑な制 御系が必要になる。そこで、角速度一定でカッテ ィングする場合、レーザーパワーを一定に保ちな がら面内で均一な面性状を得るために、第6図に 示すような現像方法をとると良い。すなわち、現 **@液の現像能力を外間に向かうほど高くするので** ある。レーサーパワーを一定に保ちながら角速度 一定でレーザーカッティングされたレジスト付き ガラス原盤は、外周へ向かりほど照射された実質 レーザーパワーが小さくなっているから、第6図 に示したような現像方法をとることによって、面 内均一性を有する現像上がりのガラス原盤を得る ことができる。第6図に示したような現像液の現 像能力の分布を得るためには、第7図に示すよう

ザーパワーの変動を表す模式図。

第 3 図は、現像液の現像能力の半径位置に対する分布を表す模式図。

第4回は、現象液の濃度の半径位置に対する分 布を表す模式図。

第5図は、角速度一定時のカッティングレーザーパワーと半径位置の関係を表す模式図。

第4回は、角速度一定時の現像液の現像能力と 半径位置の関係を表す模式図。

第7図は、角速度一定時の現像液の濃度分布を 表寸模式図。

第8図は、従来の現像装置を装す模式図。

1 … … … … … ガラス原盤

2 ターンテーブル

3 レジスト層

4α~4.4……现象被吐出口

5 … … … … … … チャンパー

6 … … … … … 希釈液タンク

7 a ~ 7 e … … 現像原液分配パイプ

8 a ~ 8 + … … 希釈被パイプ

特開平2-270318(4)

以上

出 II 人 セイコーエブソン株式会社 代 理 人 弁理士 鈴木喜三郎(他1名0

